

KP-12-4.5 ▶ 12V4.5Ah

KP12-4.5 es una batería de uso general de hasta 5 años de duración. Como con todas las baterías, todas son recargables, altamente eficiente, a prueba de fugas y libre de mantenimiento.



Especificaciones

Células por unidad	6
Voltaje por unidad	12
Capacidad	4.5Ah @20hr-rate to 1.75V per cell @25°C (77°F)
Peso	Approx 1.39kg (3.05lbs)
Corriente máxima de descarga	65A (5sec)
Resistencia interna	Approx 38 mΩ
Rango de temperatura de funcionamiento	Descarga: -15°C~50°C (5°F~122°F) Carga: -15°C~40°C (5°F~104°F) Almacenamiento: -15°C~40°C (5°F~104°F)
Rango de temperatura de funcionamiento nominal	25°C±3°C (77°F±5°F)
Voltaje de carga flotante	13.5 to 13.8 VDC/unit promedio en 25°C (77°F)
Carga máxima recomendada Límite actual	1.35A
Servicio de ecualización y ciclo	14.4 to 15.0VDC/unit promedio en 25°C (77°F)
Autodescarga	Las baterías se pueden almacenar durante más de 6 meses a 25°C (77°F). Cargue las baterías antes de usar. Para mayor temperaturas el intervalo de tiempo será más corto
Terminal	F1-Faston Tab 187
Material del contenedor	ABS (UL 94-HB) y resistencia a la inflamabilidad de (UL 94-V0) puede estar disponible a pedido

Complete System and Product Certifications

IEC 61215, IEC 61730, ISO

ISO 9001:2008: ISO Quality Management System

ISO 14001: 2004: ISO Environment Management System

OHSAS 18001: 2007 Occupational Health and Safety



* Specifications subject to technical changes and tests.
Reserves the right of interpretation.


Dimensiones	Altura Total (H)	Altura Contenedor (h)	Largo (L)	Ancho (W)
Unidad: mm	105±1.5	100±1.5	90±1.5	70±1

Procedimientos de carga

Application	Charge Voltage(V/cell)			Max. Charge Current
	Temperature	Set Point	Allowable Range	
Cycle Use	25°C(77°F)	2.45	2.40~2.50	0.3C
Standby	25°C(77°F)	2.275	2.25~2.30	

Corriente de descarga vs Tensión de descarga

Final Discharge Voltage V/Cell	1.75	1.70	1.65	1.6
Discharge Current(A)	0.2C>(A)	0.2C<(A)<0	0.5C<(A)<1.0C	(A)>1.0C




Características de descarga de corriente constante Unidad: A (25 °C, 77 °F)

F.V/Time	5min	15min	30min	1h	3h	5h	10h	20h
1.60V	14.0	8.3	4.74	2.72	1.18	0.797	0.425	0.228
1.67V	13.8	8.0	4.70	2.68	1.17	0.791	0.423	0.227
1.7V	13.6	7.9	4.68	2.67	1.17	0.788	0.423	0.227
1.75V	12.9	7.6	4.58	2.60	1.15	0.775	0.419	0.225
1.8V	11.7	7.0	4.41	2.48	1.11	0.753	0.410	0.221
1.85V	9.0	5.9	4.07	2.27	1.01	0.701	0.388	0.212


Unidad de características de descarga de potencia constante: W (25°C, 77°F)

F.V/Time	5min	15min	30min	1h	3h	5h	10h	20h
1.60V	26.5	15.8	9.16	5.16	2.33	1.524	0.836	0.452
1.67V	25.3	15.1	9.10	5.11	2.31	1.519	0.831	0.450
1.7V	24.5	14.6	9.07	5.10	2.30	1.515	0.832	0.450
1.75V	22.4	13.5	8.91	5.01	2.26	1.492	0.822	0.447
1.8V	19.3	12.0	8.59	4.86	2.19	1.445	0.805	0.439
1.85V	15.0	10.1	7.92	4.51	2.02	1.368	0.767	0.423


Vida de diseño de goteo (o flotación)




Características de capacidad de retención




Voltaje de la batería y tiempo de carga para uso en espera



Vida útil del ciclo



Voltaje de la batería y tiempo de carga para el uso del ciclo



Voltaje terminal (V) y tiempo de descarga

